

## Verarbeitung

### a. Verarbeitungstemperatur:

Die Mindestverarbeitungstemperatur für den Haftgrundierer und den Gummi-Estrich beträgt 10 Grad Celsius. Die maximale Verarbeitungstemperatur für den Haftgrundierer und den Gummi-Estrich beträgt 35 Grad Celsius.

### b. Vorbereitungen:

Der Gummi-Estrich ist ein Recyclingprodukt. Die Farbzusammensetzung kann von Sack zu Sack leicht variieren. Um eine gleichmäßige Farbstruktur zu erhalten empfiehlt es sich bei der Verarbeitung das Material aus verschiedenen Säcken zu mischen. **Unbedingt beachten:** Unbedingt die angegebenen Mischungsverhältnisse beachten (5:1)! Der Estrich darf nicht durch Verdünnungen oder andere Zusätze in seiner Qualität verändert werden.

### c. Vorbehandlung der Bodenfläche mit Haftgrundierung 94PU1001103:

Der Haftgrundierung kann auf Holz, Druckplatte, Metall, mineralischen und keramischen Untergründen eingesetzt werden. Die zu beschichtende Fläche muss unbedingt trocken, fett-, öl- und schmutzfrei sowie sauber und fest sein. Neue Beton- und Estrichflächen müssen mindestens 28 Tage alt sein. Der Untergrund ist gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu sichern. Die Haftgrundierung kann mit einer Rolle oder einem Pinsel aufgebracht werden. Der Verbrauch an Haftgrundierung liegt bei ca. 0,16 kg / m<sup>2</sup>. Alle Anschlussstellen mit Haftgrundierer bestreichen. Während der Aushärtungszeit (4 - 12 Stunden) darf keine Feuchtigkeit (durch Regen, Tau oder Kälte) auf die vorbehandelte Fläche gelangen. Nach der Aushärtung des Haftgrundierers (wenn die Grundierung begehbar ist) kann mit der Aufbringung des Gummi-Estrichs begonnen werden.

### d. Vorbereitung und Aufbringung des Gummi-Estrichs

Der Gummi-Estrich wird im Betonmischer oder mittels Handbohrmaschine mit Wendelrührer im Plastikeimer mit dem Bindemittel angemischt. Im Betonmischer können dabei maximal bis zu 25 kg Gummi-Estrich angemischt werden, mittels Handbohrmaschine mit Wendelrührer maximal 6 kg Gummi-Estrich. Zunächst muss das Material ohne Bindemittel ca. 1 Minute durchgemischt werden. Für eine gleichmäßigere Farbstruktur des Bodenbelages empfiehlt es sich, aus verschiedenen Säcken pro Mischvorgang zu mischen. Die Farbstruktur zwischen einzelnen Säcken kann leicht unterschiedlich sein.

**Das Mischungsverhältnis beträgt 5 Teile Gummi-Granulat zu 1 Teil Bindemittel 457. Wenn 5 kg Gummi-Granulat in den Mischbehälter gegeben werden, wird dazu folglich 1 kg Bindemittel gemischt.**

In den laufenden Mischer wird dann die entsprechende Menge des Bindemittels hinzu gegeben. Die Mischzeit beträgt min. 3 Minuten – das Granulat muss vollständig mit Kleber umhüllt sein. Die angemischte Menge muss temperatur-abhängig innerhalb von 15-30 Minuten auf die (saubere, staubfreie, trockene und mit Haftgrundierer Typ 94PU1001103) vorbehandelte Fläche mittels Spachtel und Glättkelle in der gewünschten Stärke aufgebracht werden. Je höher die Umgebungstemperatur, desto schneller härtet das Material aus und muss dementsprechend schneller verarbeitet werden. Der Estrich wird gleichmäßig und locker zwischen 2 Leisten verteilt. Die Leisten sind ca. 2 mm höher als die gewünschte Schichtstärke (Soll die Schichtstärke des Belages 10 mm betragen benutzt man 12 mm Leisten. Über die Leisten wird die Masse jetzt gerade abgezogen. Anschließend verdichtet und glättet man den Estrich mit einer Glättkelle oder anderem geeigneten Werkzeug. Die Leisten werden an den Anschlussstellen entfernt und sofort verfüllt, verdichtet und geglättet. Ein Anwärmen der Glättkelle resultiert in einer feineren Oberfläche. Sollten die Arbeiten an dem Belag unterbrochen werden, so ist das Endstück der unfertigen Arbeitsfläche schräg abzuglätten im Winkel von ca. 30 Grad. Die Aushärtungszeit des Gummi-Estrich beträgt ca. 24 Stunden. Innerhalb dieser Zeit darf die Fläche nicht betreten werden und muss trocken bleiben. Die Endaushärtung erfolgt nach ca. 72 Stunden. Falls es unmittelbar nach Fertigstellung der Fläche wahrscheinlich ist, dass Feuchtigkeit auf die Fläche gelangen kann (z.B. Regen) so muss die Fläche mit einer dünnen Plastikfolie abgedeckt werden.

**Alle oben gemachten Angaben sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.**



#### Produktdaten:

<b>Art.-Nr.:</b>	1224	1225
<b>Bezeichnung:</b>	Gummiboden Fein	Gummiboden Grob
<b>Körnung:</b>	0,5 - 2,5 mm	1,0 - 4,0 mm
<b>Granulat:</b>	25 kg Sack	25 kg Sack
<b>Bindemittel:</b>	5 kg	5 kg
<b>Haftgrund:</b>	0,5 kg	0,5 kg
<b>Ausreichend für:</b>	3 qm bei 10 mm	3 qm bei 10 mm
<b>Preis:</b>	98,00 Euro/Set	98,00 Euro/Set

\*Alle Preise netto ab Lager und vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer  
Rabatte je nach Mengenabnahme.

# Bestellung/Auftrag an SRP-Products

...per Fax an die 02234-2004-813 oder per Brief an:

**SRP-Products**  
**Herrn Harald Wenka**  
**Kölner Strasse 184-186**

**50226 Frechen**

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen. Danke.

Firmenname: (...falls gewerblich)

Name:

Vorname:

Strasse:

Nr.:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Telefax:

Ja, ich bestelle bei SRP-Products, Kölner Strasse 184-186, 50226 Frechen folgende Produkte (Neuwaren):

Artikel-Nr.:	Bezeichnung:	Stück/qm:	Einzelpreis:	Gesamtpreis:
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €
_____	_____	_____	_____ €	_____ €

**Verehrte Kunden, das sollten Sie wissen!**

**Die Lieferung** Ihrer Bestellung erfolgt ab Werk, d. h. zzgl. Frachtkosten (zum Selbstkostenpreis). Die Frachtkosten entnehmen Sie bitte aus unserer Auftragsbestätigung, die wir Ihnen nach Ihrer Bestellung zusenden.

Die Lieferzeit beträgt in der Regel 10 bis 14 Tage.

Hinweis: Es gelten die Preise aus unserer aktuellen Preisliste. Es gelten ferner grundsätzlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei einer Abnahme von Platten unter 10 qm wird ein Mindermengenzuschlag von 50,- Euro berechnet!

\* Preis zzgl. Frachtkosten

**Summe:** \_\_\_\_\_ €

**+ 19 % Mehrwertsteuer:** \_\_\_\_\_ €

**Gesamtpreis\*:** \_\_\_\_\_ €

**Ort/Datum:** \_\_\_\_\_

**Unterschrift:** \_\_\_\_\_